



FIRESAFE GPG MORTAR

PRODUKTBEKRIVELSE

FIRESAFE GPG MORTAR er et pulver som består av gips, perlite og glassfiber som ved tilsetning av vann blir til hvit brannnettemasse.

GPG er en gipsbasert hurtigherdende brannnettemasse, reaksjon på brann Euro-klasse A1 i henhold til EN 13501-1. GPG er volumøkende ved herding og har god vedheft til alle bygningsmaterialer.

GPG benyttes i hovedsak for brannetting av store eller små hull og åpninger rundt tekniske installasjoner som kabel, rør og ventilasjonsgjennomføringer samt tomme utsparinger.

BRUKSOMRÅDE

- 291 Brannetting - Brannnettemasse for alle typer installasjonsgjennomføringer.

FIRESAFE GPG MORTAR er vurdert i ETA 15/0026 for miljøkategori **Z2**: beregnet for bruk innendørs, med luftfuktighet under 85% RH, temperaturer over 0°C, uten eksponering for regn eller UV.

MONTERING

- Følg monteringsanvisning for FIRESAFE GPG MORTAR.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Se produktdatablad for FIRESAFE GPG MORTAR.

RENHOLD

Ingen rutiner er nødvendig - rengjøring er kun nødvendig av hensyn til estetikk.

- Benytt en fuktig myk klut med vann tilsatt en såpe.
- Bestandig mot: vann, olje/bensin/organiske løsemidler, syrer og baser.

ETTERSYN / KONTROLL

- I forhold til brannssikkerhet på bygget bør brannsettinger på bygget kontrolleres minst en gang pr år, for å sjekke om de er skadet.
- Ved skader bør årsaken til skaden kartlegges. Generelt skal utbedring av skader utføres med samme materiale som opprinnelig brukt. Ved skader kontakt brannsikrings entreprenør.

LEVETID

- Antatt teknisk levetid er minst 25 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. monteringsanvisning, samt at produktet er montert i ett miljø mot en overflate som den er beregnet for.
- Indikasjonen for levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra produsent, men er kun tiltenkt som et hjelpemiddel for å velge rette produkt i forhold til antatt levetid og dermed en total-økonomi for ferdige utførte arbeider.

DEMONTERING / AVFALLSHÅNDTERING

- Brannetting utført FIRESAFE GPG MORTAR demonteres enkelt med håndverktøy, eksempel hammer og meisel, el- drill med tre bor.
- Unngå utslipp til miljøet. Må håndteres i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter.
- De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker.
- Kode for avfallsbehandling: **17 08 02** - Andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01.
17 09 04 - Annet blandet avfall fra bygge og rivingsarbeider nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03.

GJENBRUK

- Overskytende tørr FIRESAFE GPG MORTAR i murebøtte kan tilsettes i neste blanding.

SIKKERHETSFORHOLD

- FIRESAFE GPG MORTAR oppfyller kravene i GEV og resultatet samsvarer med EMICODE klassen EC 1PLUS.
- Produktet oppfyller også kravene i den ISO 16000 baserte M1 klassifikasjonen.
- Det er ingen kjent helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Se eget sikkerhetsdatablad for FIRESAFE GPG MORTAR.



20 ltr sekk

FS-artikkel nr.: 100 053
GTIN nr.: 7070800101804
El-nr. (NO): 12 178 03



10 ltr spann

FS-artikkel nr.: 100 017
GTIN nr.: 7070800100142
El-nr. (NO): 12 178 48

FIRESAFE

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110. Epost: firmapost@firesafe.no